




MERKEL САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА

Freudenberg
Sealing Technologies



ЧАСТО НЕЗАМЕТНЫ ВСЕГДА НЕОБХОДИМЫ

Фирма «Фройденберг Силинг Технолоджис» - ведущий поставщик и партнер по разработкам для таких отраслей промышленности, как тяжелое машиностроение, общее машиностроение, судостроение, пищевая, фармацевтическая и другие перерабатывающие отрасли. На базе радиального уплотнения вала Simmerring®, разработанного ф. Фройденберг в 1929 году, фирма Фройденберг Силинг Технолоджис создала широкую постоянно расширяющуюся линейку различных уплотнительных и виброизолирующих компонентов – от индивидуальных решений до комплексных уплотнительных систем.

Совместно со своими партнерами «НОК Корпорейшн», Япония, «Сигма Фройденберг НОК», Индия, и «НОК -Фройденберг Групп», Китай, фирма «Фройденберг Силинг Технолоджис» создала глобальную сеть производств, задачей которой является обеспечение заказчиков по всему миру продуктами одинаково высокого качества.

СОДЕРЖАНИЕ

Стандартная продукция

Рабочие параметры	5
-------------------	---

Продукция

Merkel Ramilon 4586	6
Merkel Arostat 6204	7
Merkel Arolan II 6215	8
Merkel Arochem S 6216	9
Merkel Unistat 6303	10
Merkel Unichem 6313	11
Merkel Unival 6323	12
Merkel Alchem 6375	13
Merkel Graffiflex 6501	14
Merkel Graffiflex Уплотнения крышек	15
Merkel Carbosteam 6550	16
Merkel G-Spezial 6560	17
Merkel G-Spezial S 6565	18
Merkel Uniflex 6588	19
Merkel Kombilon 6742	20
Merkel Univerdit 7000	21

Инструменты для монтажа

Merkel Инструмент для извлечения набивки (экстрактор) 7500	
и Merkel Инструмент для монтажа набивки 7511	22
Merkel Инструмент для нарезки набивки 7505	22

Информация о продукции

Таблица сред	23
Регистр сред	24
Стандартное применение набивок	26
Примеры применения	28

Монтаж

Инструкции по монтажу	29
-----------------------	----

Нестандартная продукция

Перечень нестандартной продукции	30
----------------------------------	----

Вся информация в данном каталоге основана на многолетнем опыте исследований, накопленном ф. Фройденберг Силинг Технолоджис в области разработок и производства уплотнений, и отражает современный уровень знаний.

Однако следует учитывать, что уплотняющий эффект упомянутой в данном каталоге продукции реализуется не только за счет самого компонента, но скорее зависит от конкретного случая применения, где существенное влияние оказывают монтажное пространство, рабочее давление, температура, уплотняемая среда, смазка, вибрации и внешние загрязнения. Эти и прочие неизвестные факторы могут на практике оказывать существенное воздействие на уплотнительные компоненты.

В связи с этим можно сказать, что не существует каких-либо общих рекомендаций, которые в одинаковой степени относились бы ко всей продукции, упомянутой в данном каталоге. Приведенные в данном каталоге сведения носят информативный характер. Мы рекомендуем обсуждать каждый конкретный случай применения с нашими техническими специалистами. В случае высоких или специфических нагрузок, например применение в агрессивных средах, выбор уплотнения необходимо проводить при консультации с нашими техническими специалистами, т.к. зачастую требуется проведение испытания на надежность.

Защита окружающей среды, улучшение рабочих характеристик, а также повышение надежности системы являются основными факторами при выборе уплотнительных компонентов для арматуры, центробежных и плунжерных насосов. Правильный выбор набивки – гарант выполнения всех этих требований. Благодаря непрерывному процессу исследований в области материаловедения, используемым технологиям, а также передовым производственным процессам, сальниковые набивки Merkel гарантируют превосходные уплотняющие характеристики, длительный срок эксплуатации и возможность применения в различных отраслях промышленности.

Внимание

Указанные в данном каталоге параметры являются максимальными значениями и относятся к основным материалам и смазкам. Допускаемая рабочая температура, например, может варьироваться в зависимости от рабочего давления. В свою очередь на соотношение температура/давление может влиять и рабочая среда. Одновременное воздействие максимальных нагрузок на систему требует тщательного подбора уплотнительного компонента.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР НАБИВКИ СТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Набивка	Давление [МПа]			Скорость [м/сек]		Температура [°C]	Значение pH
	Центро- бежные насосы	Плун- жерные насосы	Арматура	Центро- бежные насосы	Плун- жерные насосы		
Merkel Ramilon 4586	4	100*		13	2	-40 ... +120	5 ... 11
Merkel Arostat 6204			20			-50 ... +250	1 ... 13
Merkel Arolan II 6215	2,5		10	26		-50 ... +280	1 ... 13
Merkel Arochem S 6216	2,5	25*		25	2	-50 ... +280	1 ... 13
Merkel Unistat 6303		80*	25		2	-200 ... +280	0 ... 14
Merkel Unichem 6313	1,5			8		-100 ... +250	0 ... 14
Merkel Unival 6323	2,5		25	20		-100 ... +280	0 ... 14
Merkel Alchem 6375		50*	25		2	-200 ... +280	0 ... 14
Merkel Grafiflex 6501			100			-200 ... +450 ¹⁾ -200 ... +700 ²⁾ -200 ... +2.500 ³⁾	0 ... 14
Merkel Grafiflex Уплотнения крышек			100			-200 ... +450 ¹⁾ -200 ... +700 ²⁾ -200 ... +2.500 ³⁾	0 ... 14
Merkel Carbosteam 6550			30			-30 ... +400 ¹⁾ -30 ... +550 ²⁾	0 ... 14
Merkel G-Spezial 6560			45			-200 ... +450 ¹⁾ -200 ... +550 ²⁾	1 ... 14
Merkel G-Spezial S 6565	2,5		25	25		-200 ... +450 ¹⁾ -200 ... +650 ²⁾	0 ... 14
Merkel Uniflex 6588	2,5			25		-50 ... +280	1 ... 13
Merkel Kombilon 6742	2,5			20		-100 ... +280	0 ... 14
Merkel Univerdit 7000	2,5*		16*	6		-30 ... +250	0 ... 14

1) большинство сред и воздух 2) пар 3) инертный газ *установка с антиэкструзионными кольцами

Внимание:

Стандартная набивка поставляется в килограммах. Информацию о весе коробки для каждого сечения вы найдете в колонке кг/коробка в размерном ряде для каждого типа набивки. Под заказ возможна поставка набивки в виде формованных колец.

MERKEL RAMILON 4586

Экономичная набивка, идеально подходит для водяных насосов



Merkel Ramilon плетется из натуральных волокон рами, обладающих исключительной прочностью и водостойкостью. Благодаря тщательному процессу пропитки набивка содержит большое количество ПТФЭ, что придает ей высокую плотность и низкий коэффициент трения. Merkel Ramilon широко применяется и в водяных плунжерных насосах высокого давления.

Набивка одобрена для использования в пищевой промышленности.

Применение

Центробежные насосы, рафинёры, мельницы, плунжерные насосы, дейдвудные трубы

Среды

Холодная, питьевая, морская, теплая вода, содержащие твердые частицы растворы, масла, смазки, растворители и продукты питания

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Исключительная износостойкость
- Водостойкость
- Прочное плетение
- Длительный срок службы
- Не усаживается и не гниёт
- Устойчивость к давлению

Рабочие параметры

Насосы		
p	4 МПа 100 МПа*	580 пси 14.300 пси*
T	-40 ... +120 °C	-22 ... +248 °F
v	13 м/сек 2 м/сек*	2.500 фт/мин 400 фт/мин*
pH	5 ... 11	5 ... 11


* установка с концевыми кольцами

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	12	85,5	1	24115932
4		21	48,1	1	24107608
5	3/16	33	30,8	1	24107609
6		47	21,4	1	24107610
	1/4	52	19,1	1	24121704
8	5/16	83	12,1	2	24107612
	3/8	118	8,5	2	24119759
10		130	7,7	2	24107613
12		187	5,3	3	24107614
	1/2	210	4,8	3	24107615
14	9/16	255	3,9	3	24107616
15		293	3,4	3	24107617
16	5/8	333	3,0	3	24107618
18		421	2,4	3	24107619
19	3/4	469	2,1	3	24117489
20		520	1,9	5	24107620
22	7/8	629	1,6	5	24107621
25	1	813	1,2	10	24113360

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL AROSTAT 6204

Износостойкая набивка для статического применения и арматуры



Merkel Arostat изготавливается из высокопрочных эластичных арамидных волокон. Высокий уровень пропитки ПТФЭ, который достигается в несколько технологических стадий, придает набивке плотность и эластичность, а также делает ее практически идеальной набивкой для применения в арматуре.

Применение

Арматура

Среды

Холодная и горячая вода, пар до +180 °С, соляные растворы, органические растворители, углеводороды, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Высокая износостойкость
- Высокий уровень пропитки ПТФЭ
- Высокая эластичность
- Устойчивость к абразивным средам
- Повышенная плотность и низкая ползучесть внутри пряжи
- Долгий срок службы

Рабочие параметры

Арматура

p	20 МПа	2.900 пси
T	-50 ... +250 °C	-58 ... +482 °F
pH	1 ... 13	1 ... 13

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	10	101,0	1	24246907
4		18	56,8	1	24216841
5	3/16	28	36,4	1	24198908
6		40	25,3	1	24198907
	1/4	44	22,5	1	24353539
8	5/16	70	14,2	2	24198906
9	3/8	89	11,2	2	24335330
10		110	9,1	2	24198042
12		158	6,3	3	24291198
	1/2	177	5,6	3	24353564
14	9/16	216	4,6	3	24224826
15		248	4,0	3	24233204
16	5/8	282	3,6	3	24199444
18		356	2,8	3	24291163
19	3/4	397	2,5	3	24262740
20		440	2,3	5	24250751
22	7/8	532	1,9	5	24261064
25	1	688	1,5	10	24232513

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL AROLAN II 6215

Универсальная набивка для насосов, особенно подходит для абразивных сред и там, где присутствует прогиб вала



Merkel Arolan II изготавливается из износостойких арамидных волокон с особой пропиткой политетрафтор-этиленом и универсальной антифрикционной смазкой. Высокая абразивная стойкость, а также устойчивость к широкому диапазону температур и химических сред, делают Merkel Arolan II универсальной набивкой для многих отраслей промышленности.

Применение

Центробежные насосы, арматура

Среды

Холодная и горячая вода, соляные растворы, органические растворители, углеводороды, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Прочная и надежная
- Высокая износостойкость
- Очень хорошая эластичность
- Подходит для абразивных сред
- Идеально подходит для валов с прогибом
- Длительный срок службы

Рабочие параметры

Центробежные насосы

p	2,5 МПа	362 пси
T	-50 ... +280 °C	-58 ... +536 °F
v	26 м/сек	5.100 фт/мин
pH	1 ... 13	1 ... 13

Арматура

p	10 МПа	1.450 пси
T	-50 ... +280 °C	-58 ... +536 °F
pH	1 ... 13	1 ... 13

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	12	84,2	1	24195260
4		21	47,3	1	24181505
5	3/16	33	30,3	1	24181506
6		48	21,0	1	24172093
	1/4	53	18,8	1	24180316
8	5/16	84	11,8	2	24175041
	3/8	120	8,3	2	24175049
10		132	7,6	2	24177176
12		190	5,3	3	24175522
	1/2	213	4,7	3	24175051
14	9/16	259	3,9	3	24170381
15		297	3,4	3	24175638
16	5/8	338	3,0	3	24181718
18		428	2,3	3	24180328
19	3/4	477	2,1	3	24178406
20		528	1,9	5	24174987
22	7/8	639	1,6	5	24188238
25	1	825	1,2	10	24181719

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL AROCHEM S 6216

Набивка для насосов, идеально подходящая для высокоскоростных валов и абразивных сред



Merkel Arochem S сочетает в себе преимущества двух материалов, гарантируя надежное уплотнение высокоскоростных валов. Особые антифрикционные свойства термически стабильной комбинированной пряжи обеспечивают защиту вала от повреждений даже при кратковременной работе в сухую. Благодаря своей прочности кромки износостойкого арамидного волокна надежно предохраняют набивку от выдавливания и защищают от попадания абразивных частиц. Merkel Arochem S содержит универсальную антифрикционную безсиликоновую смазку, обеспечивающую смазывание поверхностей во время приработки.

Применение

Центробежные и плунжерные насосы

Среды

Горячая вода, соляные растворы, щёлочи, органические растворители, углеводороды, кислоты средней концентрации

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Термически стабильная контактная поверхность
- Износостойкая многоволоконная арамидная пряжа в углах
- Очень стабильная и плотная
- Гладкое скольжение, низкий коэффициент трения
- Антиэкструзионная защита
- Идеально подходит для высоких давлений и больших зазоров

Рабочие параметры

Центробежные насосы

p	2,5 МПа	362 пси
T	-50 ... +280 °C	-58 ... +536 °F
v	25 м/сек	4.900 фт/мин
pH	1 ... 13	1 ... 13

Плунжерные насосы


p	25 МПа	3.625 пси
T	-50 ... +280 °C	-58 ... +536 °F
v	2 м/сек	400 фт/мин
pH	1 ... 13	1 ... 13

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
5	3/16	38	26,7	1	24258231
6		54	18,5	1	24233069
	1/4	60	16,5	1	24251376
8	5/16	96	10,4	2	24232488
	3/8	136	7,3	2	24242764
10		150	6,7	2	24232489
12		216	4,6	3	24232490
	1/2	242	4,1	3	24237883
14	9/16	294	3,4	3	24233070
15		338	3,0	3	24234711
16	5/8	384	2,6	3	24233071
18		486	2,1	3	24239422
19	3/4	542	1,8	3	24242763
20		600	1,7	5	24232491
22	7/8	726	1,4	5	24250804
25	1	938	1,1	10	24232492

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL UNISTAT 6303

Идеально подходит для регулирующих вентиляй и плунжерных насосов



Merkel Unistat производится из графитонаполненной ПТФЭ-пряжи. Высокое содержание графита обеспечивает превосходную теплопроводность, в то время как ПТФЭ дает низкий коэффициент трения. Благодаря своей плотной и устойчивой к давлению структуре Merkel Unistat находит широкое применение в плунжерных насосах, а превосходная стойкость к различным химическим средам делает эту набивку незаменимой для химической промышленности.

Набивка одобрена для применения в пищевой промышленности.

Применение

Плунжерные насосы, арматура

Среды

Пар, конденсат, щелочи, растворители, практически все кислоты

Исключение: высококонцентрированная азотная кислота и олеум

Одобен Немецким Федеральным Институтом Испытания Материалов (BAM) для газообразного кислорода (4 Мпа до 150 °C; 3 МПа до 200 °C)

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Устойчивый ПТФЭ-графитовый компаунд
- Высокое содержание графита
- Очень низкое содержание растворимых хлоридов
- Высокая стойкость к давлению и химическим средам
- Превосходная теплопроводность
- Подходит для ядерной энергетики

Рабочие параметры

Арматура

p	25 МПа	3.625 пси
T	-200 ... +280 °C	-328 ... +536 °F
pH	0 ... 14	0 ... 14

Плунжерные насосы

p	80 МПа*	11.600 пси*
T	-200 ... +280 °C	-328 ... +536 °F
v	2 м/сек	400 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14

*Установка с концевыми кольцами

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	13	76,6	1	24192301
4		23	43,1	1	24195261
5	3/16	36	27,6	1	24192302
6		52	19,2	1	24127129
	1/4	59	16,8	1	24353543
8	5/16	93	10,8	2	24183946
	3/8	131	7,6	2	24147002
10		145	6,9	2	24183126
12		209	4,8	3	24187294
	1/2	234	4,3	3	24147003
14	9/16	284	3,5	3	24195262
15		326	3,1	3	24235919
16	5/8	371	2,7	3	24191302
18		470	2,1	3	24195263
19	3/4	523	1,9	3	24193673
20		580	1,7	5	24195264
22	7/8	702	1,4	5	24191529
25	1	906	1,1	10	24188161

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL UNICHEM 6313

Набивка для центробежных насосов, идеально подходящая для всех химических сред



Merkel Unichem изготавливается из чистых ПТФЭ-волокон с дополнительной пропиткой ПТФЭ и специальной смазкой. Набивка имеет очень плотную, но в тоже время мягкую, гибкую структуру, позволяющую достичь высокой степени уплотнения при минимальном усилии сжатия. Благодаря превосходным смазывающим свойствам Merkel Unichem обладает очень низким коэффициентом трения.

Набивка одобрена для применения в пищевой промышленности.

Merkel Unichem поставляется также в виде плоской ленты для статического применения.*

*Размеры по запросу

Применение

Центробежные насосы

Среды

Все химические вещества, включая концентрированные горячие кислоты и щелочи

Исключение: расплавленные щелочные металлы, фтор и некоторые фтористые соединения

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Хорошая пластичность
- Очень плотная при сжатии
- pH 0 –14
- Превосходный уплотняющий эффект
- Минимальный уровень течи
- Подходит для любых химических сред

Рабочие параметры

Центробежные насосы

p	1,5 МПа	220 пси
T	-100 ... +250 °C	-148 ... +482 °F
v	8 м/сек	1.600 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	15	64,6	1	24107742
4		28	36,3	1	24107743
5	3/16	43	23,3	1	24107744
6		62	16,2	1	24107745
	1/4	70	14,2	1	24124436
8	5/16	110	9,1	2	24107746
	3/8	156	6,4	2	24121470
10		172	5,8	2	24107747
12		248	4,0	3	24107748
	1/2	277	3,6	3	24120009
14	9/16	337	3,0	3	24116266
15		387	2,6	3	24117707
16	5/8	440	2,3	3	24116267
18		557	1,8	3	24115577
19	3/4	621	1,6	3	24266456
20		688	1,5	5	24115575
22	7/8	832	1,2	5	24115576
25	1	1.075	0,9	10	24120976

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL UNIVAL 6323

Универсальная набивка для насосов, работающих при высоких скоростях и температурах



Merkel Unival производится из ПТФЭ-пряжи с графитовым наполнением и специальной смазкой. Благодаря особой структуре плетения набивка обладает низким тепловым расширением и превосходной теплопроводностью. Низкий коэффициент трения позволяет в определенных пределах работать набивке Merkel Unival в сухую, а сочетание пластичности и плотности дает великолепный уплотняющий эффект даже при минимальном усилии сжатия.

Набивка одобрена для применения в пищевой промышленности.

Применение

Центробежные насосы, арматура

Среды

Щелочи, растворители, битумы, практически все кислоты
Исключение: высококонцентрированная азотная кислота и олеум

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Очень низкое температурное расширение
- Низкие фрикционные характеристики
- Сочетание плотности и пластичности
- Способность работать на высоких скоростях
- Длительный срок службы
- Великолепный уплотняющий эффект при минимальном усилии сжатия

Рабочие параметры

Арматура

p	25 МПа	3.625 пси
T	-100 ... +280 °C	-148 ... +536 °F
pH	0 ... 14	0 ... 14

Плунжерные насосы

p	2,5 МПа	362 пси
T	-100 ... +280 °C	-148 ... +536 °F
v	20 м/сек	3.900 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	14	69,4	1	24230131
4		26	39,1	1	24191207
5	3/16	40	25,0	1	24187457
6		58	17,4	1	24186270
	1/4	65	15,5	1	24188526
8	5/16	102	9,8	2	24186511
	3/8	145	6,9	2	24188537
10		160	6,3	2	24186500
12		230	4,3	3	24186161
	1/2	258	3,9	3	24193723
14	9/16	314	3,2	3	24187392
15		360	2,8	3	24186570
16	5/8	410	2,5	3	24188237
18		518	1,9	3	24193023
19	3/4	578	1,7	3	24199600
20		640	1,6	5	24186633
22	7/8	774	1,3	5	24191064
25	1	1.000	1,0	10	24186194

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL ALCHEM 6375

Универсальная набивка для арматуры



Merkel Alchem изготавливается из чистой ПТФЭ-пряжи с дополнительной пропиткой политетрафторэтиленом, обеспечивающей превосходную стойкость к различным химическим средам. Высокая плотность и тугая структура плетения обеспечивают великолепный уплотнительный эффект. Набивка обладает высокой стабильностью формы и низкой сжимаемостью, что позволяет использовать ее и в плунжерных насосах.

Набивка одобрена для применения в пищевой промышленности.

Применение

Плунжерные насосы, арматура

Среды

Все химические вещества, включая концентрированные горячие кислоты и щёлочи

Исключение: расплавленные щелочные металлы, фтор и некоторые соединения фтора

Одобен Немецким Федеральным Институтом Испытания Материалов (BAM) для газообразного кислорода (3 МПа до 60 °C)

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Особенно тугое плетение и плотная структура
- Высокая стабильность формы и низкая сжимаемость
- Низкое содержание растворимых хлоридов
- Низкий коэффициент течи
- Низкий коэффициент усадки
- Подходит для ядерной энергетики

Рабочие параметры

Арматура

p	25 МПа	3.625 пси
T	-200 ... +280 °C	-328 ... +536 °F
pH	0 ... 14	0 ... 14

Плунжерные насосы

p	50 МПа*	7.250 пси*
T	-200 ... +280 °C	-328 ... +536 °F
v	2 м/сек	400 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14

* Установка с концевыми кольцами

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	16	63,5	1	24107749
4		28	35,7	1	24107750
5	3/16	44	22,9	1	24107751
6		63	15,9	1	24107752
	1/4	72	14,0	1	24115712
8	5/16	112	8,9	2	24107753
	3/8	159	6,3	2	24117570
10		175	5,7	2	24107754
12		252	4,0	3	24107755
	1/2	282	3,5	3	24107756
14	9/16	343	2,9	3	24116248
15		394	2,5	3	24116340
16	5/8	448	2,2	3	24107757
18		567	1,8	3	24117869
19	3/4	632	1,6	3	24192581
20		700	1,4	5	24115579
22	7/8	847	1,2	5	24115580
25		1.094	0,9	10	24121883

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL GRAFIFLEX

Кольца для арматуры, работающей при высоких температурах



Merkel Grafiflex характеризуется высокой химической и тепловой стойкостью, а также превосходным уплотнительным эффектом и постоянной эластичностью. Независимо от температурных циклов этот материал не поддается пластической деформации, усадке или старению. Merkel Grafiflex соответствует требованиям, предъявляемым к уплотнительным материалам, используемым для уплотнения арматуры атомных электростанций (содержание растворимых хлоридов < 20 ppm).

Набивка одобрена для применения в пищевой промышленности (тип 6501 дополнительно для питьевой воды, сертификат КТW).

Формованные кольца **Merkel Grafiflex** поставляются с различной плотностью от 1.4 до 1.85 г/см³.

Предлагаются к поставке следующие типы продукции:

- Merkel Grafiflex Уплотнения крышек (см. стр.15)
- Merkel Grafiflex 6501 с содержанием углерода 98 % или 99,85 %
- Merkel Grafiflex 6561 с содержанием углерода 98 % и ПТФЭ-покрытием
- Merkel Grafiflex 6509 с содержанием углерода 99,85 % и ингибитором коррозии

Лента Merkel Grafiflex поставляется в виде фольгового материала с уникальной фактурной поверхностью для комфортного и быстрого ремонта.

Материал Merkel Grafiflex одобрен для пищевой промышленности, питьевой воды и газов.

Для подвергавшейся неоднократному ремонту арматуры мы рекомендуем использовать комбинацию Merkel Grafiflex и Merkel Carbosteam 6550 в качестве антиэкструзионных колец.

Применение

Арматура

Среды

Горячая вода, питьевая вода, пар, масляные теплоносители, углеводороды и многие другие среды

Исключение: сильные окислители

Одобен Немецким Федеральным Институтом Испытания Материалов (BAM) для газообразного кислорода (45 МПа до 60 °C; 22 МПа до 200 °C)

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Чистый расширенный графит
- Плотная и эластичная набивка
- Широкий выбор различных форм
- Высокая химическая и тепловая стойкость
- Превосходный уплотнительный эффект
- Доставка в короткие сроки, без затрат на оснастку

Рабочие параметры

Арматура		
p	100 МПа	14.500 пси
T	-200 ... +450 °C ¹⁾	-328 ... +842 °F ¹⁾
	-200 ... +700 °C ²⁾	-328 ... +1.292 °F ²⁾
	-200 ... +2.500 °C ³⁾	-328 ... +4.532 °F ³⁾
pH	0 ... 14	0 ... 14

1) большинство сред и воздух 2) пар 3) инертный газ

MERKEL GRAFIFLEX УПЛОТНЕНИЯ КРЫШЕК

Кольца для работающих при высоком давлении самоуплотняющихся крышек



Merkel Grafiflex Уплотнения крышек поставляются в виде формованных колец и уже не единожды продемонстрировали свои преимущества особенно в клапанах, работающих в тяжелых условиях, и в подогревателях питательной воды, работающих при высоких давлениях. Merkel Grafiflex сохраняет эластичность даже при колебании температур и нагрузках на поверхность до 200 Н/мм². Конструкционные зазоры до 0,3 мм уплотняются без проблем.

Большие зазоры могут перекрываться за счет использования пружины из нержавеющей стали и обтюраторов, опоясывающих края кольца.

Применение

Арматура

Среды

Горячая вода, питательная вода, пар, масляные теплоносители, углеводороды и многие другие среды

Исключение: сильные окислители


Рабочие параметры

Арматура		
p	100 МПа	14.500 пси
T	-200 ... +450 °C ¹⁾	-328 ... +842 °F ¹⁾
	-200 ... +700 °C ²⁾	-328 ... +1.292 °F ²⁾
	-200 ... +2.500 °C ³⁾	-328 ... +4.532 °F ³⁾
pH	0 ... 14	0 ... 14


1) большинство сред и воздух 2) пар 3) инертный газ

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Чистый расширенный графит
- Плотность и эластичность
- Запрессованная пружина
- Высокая химическая и тепловая стойкость
- Превосходный уплотнительный эффект
- Предотвращает экструзию при высоких давлениях
- Доставка в короткие сроки, без затрат на оснастку




Ø D	B	S _(centr.)
≤350	≤20	≤0,8
≤350	≥20	≤1,2
>350	≤20	≤0,8
>350	≤25	≤1,2
>350	≥25	≤1,5



MERKEL CARBOSTEAM 6550

Набивка для высокотемпературной арматуры



Merkel Carbosteam изготавливается из гибкой углеродной пряжи с особой графитовой пропиткой. Благодаря своей исключительной термостойкости особенно широкое применение Merkel Carbosteam находит в высокотемпературном паре.

Устойчивость к высокому давлению и экструзии делают Merkel Carbosteam идеальным материалом для концевых колец, работающих в паре с Merkel Grafflex, Merkel G-Spezial и Merkel G-Spezial S.

Применение

Арматура

Среды

Горячая вода, горячий воздух, пар, кислоты и щелочи

Исключения: сильные окислители, такие как горячая серная и горячая азотная кислоты

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Термостабильная углеродная пряжа с особой пропиткой
- Высокое содержание графита в пропитке
- Высокопрочная углеродная пряжа
- Исключительная термостойкость
- Низкий коэффициент трения, длительный срок службы
- Применяется в качестве антиэкструзионных и грязесъемных концевых колец с Grafflex или G-Spezial

Рабочие параметры

Арматура

p	30 МПа	4.350 пси
T	-30 ... +400 °C ¹⁾ -30 ... +550 °C ²⁾	-22 ... +750 °F ¹⁾ -22 ... +1.022 °F ²⁾
pH	0 ... 14	0 ... 14


1) большинство сред и воздух 2) пар

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	10	101,0	1	24199354
4		18	56,8	1	24196161
5	3/16	28	36,4	1	24191670
6		40	25,3	1	24196568
	1/4	44	22,2	1	24199357
8	5/16	70	14,2	2	24191671
	3/8	99	10,1	2	24199361
10		110	9,1	2	24191672
12		158	6,3	3	24190391
	1/2	177	5,6	3	24199363
14	9/16	216	4,6	3	24197176
15		248	4,0	3	24216138
16	5/8	282	3,6	3	24195492
18		356	2,8	3	24199366
19	3/4	397	2,5	3	24315375
20		440	2,3	5	24199368
22	7/8	532	1,9	5	24290307
25	1	688	1,5	10	24199373

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL G-SPEZIAL 6560

Универсальная набивка для ремонта и технического обслуживания высокотемпературных паровых задвижек и клапанов



Merkel G-Spezial изготавливается из термостойкой гибкой графитовой пряжи, армированной тонкой инконелевой проволокой. Эта устойчивая к высокому давлению плетеная набивка обладает такими же исключительными уплотняющими характеристиками, как и формованные кольца из чистого графита.

Merkel G-Spezial идеально подходит для быстрого ремонта. Для зазоров более 0.2 мм, а также для задвижек и клапанов высокого давления мы рекомендуем применять Merkel G-Spezial 6560 в комбинации с антиэкструзионными кольцами из Merkel Carbosteam 6550. Поставляется также с антикоррозионными добавками - Merkel G-Spezial S 6569.

Применение

Арматура

Среды

Горячая вода, пар, газы, масла, кислоты и щелочи
Исключение: сильные окислители, такие как высококонцентрированные серная и азотная кислоты

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Идеально подходит для ремонта и технического обслуживания
- Чистый расширенный графит
- Исключительная плотность при сжатии
- Устойчивость к высоким температурам и различным химическим средам
- Хороший уплотняющий эффект
- Устойчивость к высоким давлениям
- Армирование инконелевой проволокой
- Быстрый ремонт задвижек и клапанов любых размеров

Рабочие параметры

Арматура		
p	45 МПа	5.800 пси
T	-200 ... +450 °C ¹⁾ -200 ... +650 °C ²⁾	-328 ... +842 °F ¹⁾ -328 ... +1.022 °F ²⁾
pH	1 ... 14	1 ... 14


1) большинство сред и воздух 2) пар

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
4		19	52,1	1	24356667
5	3/16	30	33,3	1	24356668
6		43	23,1	1	24356669
	1/4	49	20,3	1	24377809
8	5/16	77	13,0	2	24356670
	3/8	108	9,2	2	24377978
10		120	8,3	2	24356671
12		173	5,8	3	24356672
	1/2	194	5,2	3	24356673
14	9/16	235	4,3	3	24356674
15		270	3,7	3	24356675
16	5/8	307	3,3	3	24356676
18		389	2,6	3	24356677
19	3/4	433	2,3	3	24356678
20		480	2,1	5	24356679
22	7/8	557	1,7	5	24373834
25	1	719	1,3	10	24373836

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL G-SPEZIAL S 6565

Высокоэффективная набивка для ремонта и технического обслуживания насосов и арматуры



Merkel G-Spezial S изготавливается из чистого расширенного графита и подходит для применения как в насосах, так и в арматуре. Эта набивка сочетает в себе все преимущества расширенного графита, как термостойкость и плотность поперечного сечения. Кольца из Merkel G-Spezial S можно легко нарезать из трубок-заготовок, что делает ремонт быстрым и необременительным.

Для клапанов и задвижек высокого давления рекомендуется применять Merkel G-Spezial S в комбинации с концевыми кольцами из Merkel Carbosteam 6550.

Применение

Арматура, центробежные насосы

Среды

Горячая вода, пар, газы, масла, кислоты и щелочи

Исключение: сильные окислители, такие как высококонцентрированные серная и азотная кислоты

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Чистый расширенный графит
- Плотность и эластичность
- Устойчивость к высоким температурам и агрессивным средам
- Исключительный уплотняющий эффект и постоянная эластичность
- Быстрый срок поставки

Рабочие параметры

Арматура

p	25 МПа	3.556 пси
T	-200 °C ... +450 °C ¹⁾ -200 °C ... +650 °C ²⁾	-328 °F ... +842 °F ¹⁾ +28 °F ... +1.202 °F ²⁾
pH	0 ... 14	0 ... 14

Центробежные насосы

p	2,5 МПа	362 пси
T	-200 °C ... +450 °C ¹⁾ -200 °C ... +650 °C ²⁾	-328 °F ... +842 °F ¹⁾ +28 °F ... +1.202 °F ²⁾
v	25 м/с	4.900 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14


1) большинство сред и воздух 2) пар

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	10	96,6	1	49302798
4		18	54,4	1	00527400
5	3/16	29	34,8	1	49001846
6		41	24,2	1	00527397
	1/4	46	21,6	1	00529142
8	5/16	74	13,6	2	00527398
9		93	10,7	2	49054414
	3/8	104	9,6	2	49054415
10		115	8,7	2	00527399
12		166	6,0	3	00527640
	1/2	185	5,4	3	00529143
14	9/16	225	4,4	3	00527641
15		259	3,9	3	00528454
16	5/8	294	3,4	3	00527642
18		373	2,7	3	00527643
19	3/4	415	2,4	3	49054416
20		460	2,2	5	00527644
22	7/8	557	1,8	5	49054417
25	1	719	1,4	10	49054419

Под заказ поставляем в отрезках.

MERKEL UNIFLEX 6588

Идеальная универсальная набивка для насосов



Merkel Uniflex изготавливается из карбонизированных волокон со специальной ПТФЭ-графитовой пропиткой. Набивка эластичная и устойчивая к экструзии. Благодаря особой технологии пропитка не вымывается из волокон на протяжении всего срока службы набивки. Термическая и объемная стабильность позволяют достигать превосходного результата уплотнения при минимальных усилиях сжатия. Благодаря этим свойствам Merkel Uniflex используется для случаев работы без смазки.

Применение

Центробежные насосы

Среды

Холодная и горячая вода, пар, водные растворы, разбавленные кислоты и щёлочи

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Высокое содержание углерода
- Прочные, эластичные волокна
- Прекрасная связь между волокном и пропиткой
- Хороший теплоотвод
- Устойчивость к экструзии и хорошая способность к восстановлению формы
- Долгий срок службы и пригодность для работы без смазки

Рабочие параметры

Центробежные насосы

p	2,5 МПа	362 пси
T	-50 ... +280 °C	-58 ... +536 °F
v	25 м/сек	4.900 фт/мин
pH	1 ... 13	1 ... 13

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
6		48	21,0	1	24374614
	1/4	54	18,5	1	24374615
8	5/16	84	11,8	2	24374616
	3/8	120	8,4	2	24374617
10		132	7,6	2	24374618
12		190	5,3	3	24374619
	1/2	213	4,7	3	24374620
14	9/16	259	3,9	3	24374621
15		297	3,4	3	24374622
16	5/8	338	3,0	3	24374623
18		428	2,3	3	24374624
19	3/4	477	2,1	3	24374625
20		528	1,9	5	24374626
25	1	825	1,2	10	24374627

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL KOMBILON 6742

Идеальная набивка для насосов и мешалок бумажной и химической промышленности



Merkel Kombilon – эластичное комбинированное плетение углеродистой и политетрафторэтиленовой пряжи. Набивка пропитывается специальным ПТФЭ-компаундом и притирочной смазкой. Уникальное плетение Merkel Kombilon обеспечивает очень низкий коэффициент трения и исключительную способность восстанавливать форму, что делает эту набивку незаменимой для применения в миксерах и мешалках. Набивка сохраняет свою эластичность даже после длительного срока службы и при высоком контактном давлении. Специальным образом обработанные углеродные волокна обеспечивают превосходную эластичность и защиту вала. Набивка одобрена для применения в пищевой промышленности.

Применение

Центробежные насосы, миксеры и мешалки

Среды

Щёлочи, любого рода растворители, спирты, кетоны, эфиры, масла, кислоты, горячая вода, котельный щелок, соляной раствор, аммоний

Исключение: сильно окисляющие кислоты

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Превосходная эластичность и способность восстанавливать форму
- Очень низкий коэффициент трения
- Хороший теплоотвод и сопротивление ползучести
- Хорошие уплотняющие свойства даже при небольшом смещении вала
- Длительный срок службы
- Хорошие показатели даже при высоких температурах

Рабочие параметры

Насосы		
p	2,5 МПа	362 пси
T	-100 ... +280 °C	-148 ... +536 °F
v	20 м/сек	3.900 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
4		26	37,9	1	24293761
5	3/16	41	24,2	1	24293762
6		59	16,8	1	24293763
	1/4	68	14,8	1	24327565
8	5/16	106	9,5	2	24293764
	3/8	150	6,7	2	24312110
10		165	6,1	2	24293765
12		238	4,2	3	24293766
	1/2	266	3,8	3	24302371
14	9/16	323	3,1	3	24292346
15		371	2,7	3	24314668
16	5/8	422	2,4	3	24293767
18		535	1,9	3	24301906
19	3/4	596	1,7	3	24337151
20		660	1,5	5	24293768
25	1	1.031	1,0	10	24299492

Под заказ поставляем в виде формованных колец и в отрезках.

MERKEL UNIVERDIT 7000

Набивка высокой плотности для насосов и арматуры



Компактная экструдированная набивка из ПТФЭ-графитового компаунда. Merkel Univerdit обладает очень хорошей сопротивляемостью к прониканию газов и абразивной стойкостью. Merkel Univerdit сохраняет свойство самосмазывания даже после длительного периода эксплуатации, а потому уменьшает трение на валах и шпинделях. Как правило, Merkel Univerdit устанавливается с концевыми кольцами.*

*Выбор концевых колец зависит от условий эксплуатации

Применение

Центробежные насосы, арматура

Среды

Щёлочи, все растворители, спирты, кетоны, эфиры, масла, кислоты, горячая вода, котельный щелок, соляной раствор, аммиак

Исключение: сильно окисляющие кислоты

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Очень высокая плотность
- Эластичность и объемная стабильность
- Способность к поглощению абразивных частиц
- Самосмазывание
- Газонепроницаемость
- Легкая установка и длительный срок службы
- Идеально подходит для уплотнения абразивных сред
- Работа без смазки в некоторых применениях

Рабочие параметры

Арматура

p	16 МПа	2.230 пси
T	-30 ... +250 °C	-22 ... +482 °F
pH	0 ... 14	0 ... 14

Центробежные насосы

p	2,5 МПа	362 пси
T	-30 ... +250 °C	-22 ... +482 °F
v	6 м/сек	1.200 фт/мин
pH	0 ... 14	0 ... 14

мм	дюйм	г/м	м/кг	кг/коробка	Артикул №
3	1/8	16	61,7	1	24139912
4		29	34,7	1	24115567
5	3/16	45	22,2	1	24107764
6		65	15,4	1	24107765
	1/4	73	13,8	1	24121706
8	5/16	115	8,7	2	24107766
	3/8	162	6,2	2	24117922
10		180	5,6	2	24107767
12		259	3,9	3	24107768
	1/2	290	3,4	3	24117923
14	9/16	353	2,8	3	24107770
15		405	2,5	3	24120253
16	5/8	461	2,2	3	24107771
18		583	1,7	3	24115709
19	3/4	650	1,5	3	24120998
20		720	1,4	5	24107772
22	7/8	871	1,1	5	24141641
25	1	1.125	0,9	10	24116047

Под заказ поставляем в отрезках.

MERKEL ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1 Merkel Инструмент для извлечения набивки 7500 (экстрактор)

Для достижения требуемого уплотняющего эффекта необходимо, чтобы набивка устанавливалась в чистую сальниковую камеру. Для быстрого и аккуратного извлечения отработанной набивки были специально разработаны инструменты для извлечения набивки из сальниковой камеры. Они изготавливаются из нержавеющей стали. Благодаря гибкому и прочному наконечнику набивку можно удалить легко и быстро даже из труднодоступных сальниковых камер насосов, клапанов и миксеров. Инструменты для извлечения набивки изготавливаются в четырех размерах (см. таблицу справа). Их можно заказывать по-отдельности или комплектом, состоящим из контейнера и инструментов размера 1, 2 и 3



2 Merkel Кольцевой сегмент 7511

Для установки набивки можно применять металлические кольцевые сегменты, которые накручиваются на инструмент для извлечения набивки, делая его идеальным приспособлением для равномерного проталкивания набивки, не повреждая при этом вал или корпус сальниковой камеры. Эквивалентно размерам инструмента для извлечения набивки кольцевые сегменты изготавливаются также в четырех размерах.

1 Merkel Инструмент для извлечения набивки

Размер	Длина	Монтажное пространство	Артикул №
3	22 см	6 мм	24107984
2	33 см	10 мм	24107985
1	44 см	13 мм	24107986
0	50 см	16 мм	24107987
Комплект инструментов (размеры 1, 2, 3)			24107983

2 Merkel Кольцевой сегмент


Размер	Артикул №
3	24107988
2	24107989
1	24107990
0	24107991

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Гибкий инструмент для работы с тяжело доступными сальниковыми камерами
- Специальные винтовые наконечники и металлические кольцевые сегменты, подходящие для всех типов и размеров сальниковой набивки

3 Merkel Инструмент для отрезки набивки 7505

Этот универсальный инструмент был специально разработан для точной отрезки набивки. С его помощью можно легко, быстро, а главное точно отрезать набивку нужной длины из бухты.



ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Радиальный косой срез под 45° для валов и штоков. Максимальная длина отреза 470 мм.
- Измерительная линейка в дюймах и миллиметрах
- Зажимное приспособление для фиксации набивки
- Защита пальцев рук
- Добротный нож (можно заказать сменный нож 7513)

3 Инструмент для отрезки

Инструмент для отрезки	Артикул №
Merkel 7505	24118583
Сменный нож 7513	24122885

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ГРУПП СРЕД

Страница 9 8 20 6 11 19 10 12 21 13 7 16 14 17 18

Основные группы сред		Merkel набивка														
		Arochem S 6216	Arolan II 6215	Kombilon 6742	Ramilon 4586	Unichem 6313	Uniflex 6588	Unistat 6303	Unival 6323	Univerdit 7000	Alchem 6375	Arostat 6204	Carbosteam 6550	Grafflex 6501	G-Spezial 6560	G-Spezial S 6565
1.	Кислоты															
1.1	Сильно разбавленные неорганические и органические кислоты	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2	Концентрированные органические и неорганические кислоты (средней концентрации)	○	○	■		■	○	■	■	■	■	○	■	■	■	■
1.3	Концентрированные неорганические кислоты			■		■		■	■		■		○	○	○	○
2.	Щёлочи															
2.1	Разбавленные щёлочи	■	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2	Концентрированные щёлочи			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Масла и смазки															
3.1	Минеральные масла и смазки, масла и смазки растительного и животного происхождения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2	Синтетические масла, масляные теплоносители	■	■	■			■	■	■		■	■		■	■	■
4.	Другие органические вещества (нитрилы, амины, лактамы)	■	■	■		■	■	■	■		■			■	■	■
5.	Нейтральные водные растворы (соляные растворы)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Растворители (алифатические и ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, эфиры, кетоны, хлоргидрокарбонаты)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Пар															
7.1	до 180 °С	■		■			■	■	■	■	■	○	■	■	■	■
7.2	до 280 °С	■					■	■			■		■	■	■	■
7.3	до 550 °С												■	■	■	■
8.	Пары и газы															
8.1	Инертные газы, воздух	■	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.2	Летучий углеводород, пары растворителей	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.3	Сернистый газ	■	■	■		○	■	■	■	■				■	■	■
8.4	Кислород Водород	■	■	■			■	■	■	■	■			■		
9.	Вода															
9.1	Питьевая вода, морская вода, бытовая сточная вода, горячая вода до 100 °С	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9.2	Горячая вода свыше 100 °С, Котловая питательная вода	■	■	■	○	■	■	■	■	■		○	■	■	■	■

■ применима ○ условно применима

СПИСОК СРЕД В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ

А		Вода техническая (котловая) 9.2		И	
ASTM-масла 1,2,3	3.1	Вода холодная	9.1	Известковое молоко	2.1; 2.2
Авиационное топливо	6	Г		Изобутаноловый спирт	6
Адипиновая кислота	1.1; 1.2	Газойль	3.1	Изобутиловый кетон	6
Азотная кислота	1.2; 1.3	Гексан	6	Изооктан	6
Аккумуляторная кислота	1.2	Гептан	6	Изопропилацетат	6
Акрилонитрил	4	Гидравлические жидкости, минеральные	3.1	Изопропиловый спирт	6
Алюм, водный	1.1	Гидравлические жидкости, органические	3.2	Изопропиловый эфир	6
Аммиак, водный	2.1; 2.2	Гидроксид калия	2.1; 2.2	Йодистый калий, водный	5
Аммиак, газообразный	2.2	Гидроксид магния	2.1; 2.2	Йодная настойка	6
Аммиак, жидкий	2.2	Гидроокись кальция, водная	2.1	К	
Анилин	4	Гипохлорит кальция	1.1; 1.2	Калий едкий	2.1; 2.2
Антифриз	6	Гипохлорит натрия	1.1; 1.2	Капролактан	4
Арахисовое масло	3.1	Глауберова соль, водная (сульфат натрия)	5	Карбонат калия, водный	2.1
Асфальт	3.1	Глицоль	6	Карбонат натрия	2.1
Ацетат алюминия	5	Глицерин	6	Керосин	6
Ацетат калия, водный	5	Группа H, HL, H-LP	3.1; 3.2	Кислород газообразный	8.4
Ацетат кальция	5	ГСМ	3.1	Клей, водный	5
Ацетат меди, водный	5	Д		Кокосовое масло	3.1
Ацетат свинца, водный	5	Даутерм А	3.2	Коксовый газ	8.1
Ацетилен	3.2	Диамид	2.1; 2.2	Крезильная кислота	6
Ацетон	6	Дибензиловый эфир	6	Ксилол	6
Б		Дибутиловый эфир	6	Л	
Бариевая соль, водная	5	Дибутилфталат	6	Лауриловый спирт	6
Бензальдегид	6	Дизельное топливо	3.1	Лимонная кислота	1.1; 1.2
Бензиловый спирт	6	Диметилформамид	6	М	
Бензилхлорид	6	Диоксид серы	8.3	Мазут	3.1
Бензин	3.1	Диоктилфталат	6	Малеиновая кислота	1.1; 1.2
Бензойная кислота, водная	1.1; 1.2	Дифениловый эфир	6	Малеиновый ангидрид	1.2
Бензол	6	Дифил	3.2	Масляная кислота	1.1; 1.2
Бисульфит кальция (щелочной)	5; 1.1	Дихлорметан	6	Масляный альдегид	6
Битум	3.1	Дихлорэтан	6	Масляный теплоноситель	3.2
Бром	2.3	Диэтаноламин	4	Метан	8.2
Бромид калия, водный	5	Диэтиленгликоль	6	Метанол	6
Бромоводородная кислота	1.1; 1.2	Диэтиловый эфир	6	Метаны	6
Бура, водный	5	Диэтилсебацат	6	Метилакриловая кислота	6
Бутадиен	8.2; 6	Доменный газ	8.2	(сложный метиловый эфир)	6
Бутан	8.2; 6	Древесная масса	5	Метилгликольацетат	6
Бутандиол	6	Дубильная кислота	1.1	Метилизобутилкетон	6
Бутилацетат	6	Ж		Метилэтилкетон	6
Бутиленгликоль	6	Желатин	5	Минеральные масла	3.1
Бутиловый спирт	6	Жирные кислоты	1.1; 1.2	Молочная кислота	1.1
Бытовой газ	8.2	Жирные спирты	6	Монобромбензол	6
В		З		Монохлоруксусная кислота	1.2; 1.3
Винилацетат	6	Изоамиловый спирт	6	Морская вода	9.1
Винная кислота	1.1; 1.2	Изопропиловый спирт	6	Мочевина, водный раствор	5
Вода до 100°	9.1	Изопропиловый эфир	6	Муравьиная кислота	1.1; 1.2
Вода морская	9.1	Йодистый калий, водный	5	Мыльный щёлок	5
Вода речная	1.2; 1.3	Йодная настойка	6		

Н	
Натр	2.1; 2.2
Натрия раствор	5
Нафталин	6
Нефть сырая	3.2
Нефтяной эфир	6
Нитрат железа	1.1
Нитрат калия, водный раствор	5
Нитрат серебра, водный раствор	5
Нитрит натрия	5
Нитробензол	6

О	
Озёрная вода (соленая)	9.1
Оксись углерода	3.1
Оксикамфора	4
Олеум	1.3

П	
Пальмитиновая кислота	1.1
Пар	7
Пар до 180 °С	7.1
Пар до 280 °С	7.2
Пар до 600 °С	7.3
Парафин	3.1
Парафиновое масло	3.1
Пентан	6
Перекись водорода	5
Печной газ, сухой	8.2; 8.3
Пирофосфорная кислота	1.1; 1.2
Природный газ	8.2
Пропан	8.2
Пропанол	6
Пропацетат	6
Пропиленгликоль	6

Р	
Рыбий жир	3.1

С	
Салициловая кислота	1.1; 1.2
Серная кислота	2.1; 2.2
Сернистая кислота	1.2
Силикат калия, водный раствор	5
Силикат натрия	5
Силиконовое масло	3.2
Синильная кислота	1.1; 1.2
Смазки пластичные	3.1

Смола	3.1
Солидол	3.1
Соляная кислота	1.1; 1.3
Стеариновая кислота	1.1
Сточные воды	9.1
Сульфат алюминия	2.1
Сульфат аммония	5
Сульфат железа, водный	5
Сульфат магния	5
Сульфат меди, водный	5
Сульфат натрия	5
Сульфат никеля	5
Сульфат цинка	1.1
Сульфид натрия	5
Сульфит натрия	5; 1.1
Сульфитный щелок	2.1; 2.2

Т	
Таннин	1.1; 1.2
Терпентин	6
Тетрагидрофуран	6
Тетразлорметан	6
Тетрахлорэтилен	6
Технологическая вода	9.2
Тиосульфат натрия	5
Толуол	6
Тормозная жидкость (ATE blue)	3.2
Трибутилфосфат	1.2; 1.3
Трихлоруксусная кислота	1.2; 1.3
Трихлорэтилен	6
Триэтаноламин	4

У	
Углекислота (газ)	8.1
Уксусная кислота	1.1; 1.2
Уксусная кислота, ледяная	1.1; 1.2
Уксусный ангидрид	1.1; 1.2

Ф	
Фекалий	9.1
Фенол, водный	1.1; 1.2
Фиксажная ванна	2.1
Формальдегид	6
Фосфат натрия	5
Фталиевая кислота	1.1; 1.2
Фталиевый ангидрид	1.1; 1.2
Фтор, сухой	8.3
Фторбензол	6
Фторкремниевая кислота	1.1; 1.2

Х	
Хвойное масло (скипидар)	3.1
Хладоны	6
Хлорат калия, водный	5.2
Хлорбензол	6
Хлорвинил, водный раствор	4
Хлорид алюминия	1.3
Хлорид аммония	5
Хлорид железа (III), водный	5
Хлорид калия, водный	5
Хлорид кальция, водный	5
Хлорид лития	5
Хлорид магния	5
Хлорид меди, водный	5
Хлорид натрия	5
Хлорид цинка	1.1
Хлорин	8.3
Хлорированный парафин	3.2
Хлорная вода	1.2; 1.3
Хлорная кислота	1.2; 1.3
Хлороводород (газ)	8.3
Хлороформ	6
Хлорсульфоновая кислота	1.1; 1.2
Хромовая кислота	1.1; 1.3

Ц	
Целлюлоза	5
Цианид калия, водный	5
Цианистый натрия	5
Циклогексан	6
Циклогексанол	6
Циклогексанон	6
Щ	6
Щавельная кислота	1.1; 1.2
Щелок РЗ®	2.1; 2.2

Э	
Этан	8.2
Этаноламин	4
Этилацетат	6
Этилбензол	6
Этилен	8.2
Этиленгликоль	6
Этиленоксид	8.2
Этиленхлорид	6
Этиловый спирт	6
Этилхлорид	6

СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данные рекомендации носят информативный характер.

Для получения детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с техническим специалистом.


Тип промышлен- ленности	Среда	Насосы, мешалки и др.									Арматура					
		Arochem S 6216	Arolan II 6215	Kombilon 6742	Ramilon 4586	Unichem 6313	Uniflex 6588	Unistat 6303	Unival 6323	Univerdit 7000	Alchem 6375	Arostat 6204	Carbosteam 6550	Grafiflex 6501	G-Spezial 6560	G-Spezial S 6565
Пивоваренные заводы	Сусло				■			■								
	Солод				■			■								
	Вода				■			■								
	Пиво				■			■								
	Тузлук				■			■								
	Промывочный раствор				■			■								
	Аммиак				■			■								
	Пар								■			■	■	■	■	■
Химическая промышлен- ность	Щёлочи	■	■	■		■	■	■	■		■					
	Неорганические кислоты			■		■		■	■		■					
	Органические кислоты	■	■	■		■	■	■	■		■					
	Кристаллизаторы									■	■					
	Дубильные вещества									■	■					
	Галогены			■		■	■		■	■	■					
	Алифатические растворители				■			■			■					
	Аром. и хлорированные раство- рители				■			■			■					
	Спирт	■	■		■		■	■			■					
	Эфиры	■	■		■		■	■			■					
	Кетоны	■	■		■		■	■			■					
	Масла и смазки	■	■		■		■	■			■					
	Вода (вкл. сточную)	■	■		■		■	■			■					
	Пар												■	■	■	■
Лакокрасочная промышлен- ность	Консистентные смазки				■						■					
	Растворители				■						■					
	Дисперсные красители				■						■					
	Красители на основе синтетиче- ских смол				■					■	■					
ТЭЦ	Техническая вода для котлов			■					■			■				
	Конденсат	■	■		■		■					■				
	Вода для охлаждения	■	■		■		■					■				
	Речная вода	■	■		■		■					■				
	Пар												■	■	■	■

Тип промышлен- ленности	Среда	Насосы, мешалки и др.									Арматура					
		Arochem S 6216	Arolan II 6215	Kombilon 6742	Ramilon 4586	Unichem 6313	Uniflex 6588	Unistat 6303	Unival 6323	Univerdit 7000	Alchem 6375	Arostat 6204	Carbosteam 6550	Grafiflex 6501	G-Spezial 6560	G-Spezial S 6565
Бумажная про- мышленность	Волокнистая масса				■		■					■				
	Целлюлоза				■		■					■				
	Оборотная вода				■		■					■				
	Водоконденсат				■		■					■				
	Промывочная вода				■		■					■				
	Сточная вода				■		■					■				
	Растворы	■	■									■				
	Пар												■	■	■	■
Нефтепера- батывающие заводы	Сырая нефть	■	■								■	■				
	Алифатические углеводороды	■	■				■				■	■				
	Ароматические углеводороды	■	■				■				■	■				
	Хлорированные углеводороды	■	■				■				■	■				
	Битум	■	■	■		■	■		■		■	■				
	Масляные теплоносители											■				
	Пар												■	■	■	■
	Органические кислоты			■		■	■		■							
	Неорганические кислоты			■		■	■		■		■	■				
	Хлорины			■		■	■		■		■	■				
	Щёлочи			■		■	■	■	■		■	■				
Целлюлозная промышлен- ность	Котловая вода: pH 1– 3			■		■	■	■	■		■	■				
	Котловая вода: pH 13 –14			■		■		■	■							
	Диоксид хлора			■		■		■	■							
	Сульфитная вода			■		■		■	■							
	Гипохлориты			■		■		■	■							
	Соляная кислота			■		■		■	■							
	Волокнистая суспензия						■			■						
	Пар									■			■	■	■	■
Цементная про- мышленность	Цемент				■		■			■		■				
	Вода				■							■				
Сахарная про- мышленность	Вода (с песком)				■					■		■				
	Сок				■					■		■				
	Известковое молоко				■					■		■				
	Накипь				■					■		■				
	Сахарный сироп, патока				■							■				
	Пар												■	■	■	■

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Ниже приведены различные примеры применения набивки

Основная конструкция сальниковой камеры




Базовая конструкция для арматуры, центробежных и плунжерных насосов

Сальниковая камера со смазочным кольцом




- Для смазки
- Для больших давлений (больше, чем давление насоса)
- Для отрицательных давлений (всасывание протечек)
- Для охлаждения

Сальниковая камера с различными типами набивок




- Плетёная набивка используется в качестве антиэкструзионных колец
- Предформованные кольца для перекрытия больших экструзионных зазоров
- Разделительные кольца высокой плотности заменяют металлические направляющие

Сальниковая камера с двумя смазочными кольцами




- Первое кольцо для смазки под высоким давлением; второе – для всасывания
- Уплотнительные узлы с несколькими различными средами

Сальниковая камера с охлаждающим коллектором




Для уплотнения валов со средой, имеющей температуру кипения ниже рабочей температуры

Сальниковая камера с внутренней пружиной




Преимущественно для плунжерных насосов высокого давления
(Регулировка при помощи пружины для создания предварительного уплотнения)

Сальниковая камера с наружной пружиной



Необслуживаемое уплотнение. Создаваемое пружиной усилие должно превышать давление рабочей среды!

Самоуплотняющаяся торцевая крышка с высококомпрессионными кольцами Grafiflex



Например, в самоуплотняющихся крышках Уде-Бредшнайдер

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для уплотнения сальниковой камеры используйте либо отрезки «под размер», либо формованные кольца. Для точной и правильной нарезки набивки рекомендуется использовать Merkel Инструмент для отрезки с последующим формованием кольца вокруг вала или шпинделя. Если такого инструмента нет, просто намотайте набивку вокруг вала или трубы нужного диаметра и отрежьте. Косой срез помогает достичь лучшего уплотнительного эффекта, чем прямой срез. При нарезке набивки, склонной к образованию бахромы, на место предполагаемого среза наклейте клейкую ленту. Нарезка делается через клейкую ленту.

Установите кольца в сальниковую камеру, убедившись, что концы кольца совмещены, одно за другим таким образом, чтобы надрезы колец располагались относительно друг друга со сдвигом 90°. Набивку необходимо немного поджать для того, чтобы она приняла форму и села в сальниковой камере. Затем прижимные гайки необходимо ослабить и вновь подтянуть до среднего усилия.

Предварительное сжатие набивки

Усилие предварительного сжатия и рабочее сжимающее усилие крышки зависят от типа набивки и применения. Точное значение усилия сжатия может быть измерено только при помощи динамометрического гаечного ключа или аналогичного инструмента.

Набивки для насосов

В насосах набивки устанавливаются с усилием сжатия в $1.05 \div 2.0$ раза выше давления среды. И тем не менее, усилие не должно быть меньше $0.5 \div 1.5 \text{ Н/мм}^2$.

Набивки для арматуры


В арматуре набивки устанавливаются с усилием сжатия в $2 \div 5$ раз выше давления среды, но не менее 5 Н/мм^2 . Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами.

«Обкатка» новой набивки

Набивки, работающие в насосах, особенно подвержены разрушению из-за высоких температур во время периода обкатки. Поэтому необходимо обращать особое внимание на температуру вала во время всего периода обкатки. Если набивка становится слишком горячей, то насос необходимо остановить. После охлаждения должно появиться подтекание, после чего насос можно перезапускать. При необходимости эту процедуру нужно повторить несколько раз, пока не появятся регулярные подтечки.

Установка формованных колец

Установка формованных колец должна производиться с особой тщательностью. Если кольцо необходимо раскрыть, чтобы посадить на вал, то концы кольца должны раскрываться аксиально на расстояние, необходимое для посадки на вал. Радиальный изгиб кольца может привести к его деформации и осложнить процесс установки.



Допуски и чистота обработки поверхности

Чистота обработки поверхностей не должна превышать следующих значений :

- Валы центробежных насосов, плунжеры и шпиндели $Ra < 0.25 \text{ мкм}$
 - Корпус сальниковой камеры $Ra < 2.5 \text{ мкм}$
- Эти значения приведены для общих случаев применения. Для достижения лучшего уплотнительного эффекта, а также для увеличения срока службы значение Ra рекомендуется уменьшить до $Ra < 0.1 \text{ мкм}$. Допускается смещение вала центробежного насоса не более $1/1000$ от его диаметра. Для достижения лучшего уплотнительного эффекта смещение вала не должно превышать $1/100$ от размера сечения набивки.

Величина зазора

Допустимая величина зазора между валом и поджимающей крышкой составляет $2/100$ от размера сечения набивки. Если зазоры больше или набивка сама по себе склонна к экструзии, то рекомендуется устанавливать антиэкструзионные кольца. Подробную инструкцию по монтажу набивки вы найдете в каждой коробке.

MERKEL НЕСТАНДАРТНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ

Merkel набивка	Описание	Давление (МПа)			Скорость (м/сек)		Температура (°C)	pH
		Центробежные насосы	Плунжерные насосы	Арматура	Центробежные насосы	Плунжерные насосы		
	Merkel Ramiflex 4510 Волокна рами, пропитанные специальной красной смазкой	1,6	10		10	1	-10...+120	6-9
	Merkel Arolan 6210 Многоволоконная арамидная пряжа с ПТФЭ пропиткой и смазкой	2,5	20		26	2	-50...+280	1-13
	Merkel Arochem II 6211 ПТФЭ/графитовая пряжа, армированная арамидной кромкой		50			2	-50...+280	1-13
	Merkel Arochem 6212 ПТФЭ пряжа, армированная арамидной кромкой	2,5	50		15	2	-50...+280	1-13
	Merkel Aroflex 6226 Штапельная арамидная пряжа со специальной пропиткой из минеральной смазки/графита	1,6			10		-10...+150	2-13
	Merkel Flexalon 6250 Белая синтетическая пряжа с ПТФЭ пропиткой и смазкой	2,5			25		-50...+250	1-13
	Merkel Unival II 6326 ПТФЭ пряжа с графитовой пропиткой и силиконовой смазкой	2,5			15		-100...+280	0-14

Merkel набивка	Описание	Давление (МПа)			Скорость (м/сек)		Температура (°C)	pH
		Центро- бежные насосы	Плун- жерные насосы	Армату- ра	Центро- бежные насосы	Плун- жерные насосы		
	Merkel Unival GFO® 6329 100 % GFO пряжа	2,5			25		-100 ... +280	0–14
	Merkel Thermapack 6401 Высококачественная пряжа с кремнекислотным наполни- телем			1			-50 ... +1.100	5–9
	Merkel GC Spezial 6567 Комбинация волокон из расши- ренного графита и углеродных волокон	2,5		45	20		-30 ... +400 +550 ¹⁾	0–14
	Merkel Grafolan HT 6570 Графитовая пряжа со специ- альной ПТФЭ пропиткой			30			-30 ... +450 +550 ¹⁾	0–14
	Merkel G-Spezial AR 6562 Пряжа из расширенного гра- фита, армированная арамидной кромкой	4			25		-100 ... +280	1–13
	Merkel Carboflex 6587 Углеродная пряжа со специ- альной ПТФЭ/графитовой пропиткой	2,5			25		-30 ... +300	0–14
	Merkel Carbosteam S 6555 Сердечник из расширенного графита с оплеткой из углерод- ного волокна			30			-30 ... +400 +550 ¹⁾	0–14

1) пар